



品質試験報告書



(株) ナチュラ 殿

210
2010年 5月 7日
試験番号 203654-1
(402270) (完)

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

- No. 品番・品名及び色柄番
- 1 BK01
 - 2 空試験

財団法人 日本紡績検査協会
近畿事業所
大阪市中央区上町1丁目18番15号
TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目 1. 消臭性
試験方法及び条件 検知管法(アセトアルデヒド)

試験結果

| 項目 | 区分 | 1. | 2. | 3. | 4. | 注 |
|--------|-------------------|------|------|----|----|---|
| 1. 消臭性 | アセトアルデヒド (ppm) | (乙醛) | | | | |
| | 0分 | 14.0 | 14.0 | | | |
| | 2時間後 | 10.0 | 12.0 | | | |
| | 24時間後 | 7.0 | 10.0 | | | |

備考

- 消臭性能
- 試料の大きさ : 10×10cm
 - 試験容器 : 5リットルテトラバッグ
 - 容器内のガス量 : 3リットル
 - ガス初期濃度 : アセトアルデヒド 14ppm (乙醛)
 - ガス測定方法 : 検知管

空試験・・・試料を入れないで同様に操作したもの

検体を1週間放置後、試験実施

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------------|---|---|
| | 見本は貼付 できません | | |

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
事業所公印の無い報告書は弊会の責任を負いかねます。