試 験 証 明 書

208
2009年 1月 9日
試験番号２２３５４０－１
(417452) (完)

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No. 品番・品名及び色柄番
1 BK01 綿100加工
2 空試験

財団法人 日本紡績検査協会
近畿事業所
大阪市中央区上町１丁目１８番１５号
TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目	試験方法及び条件
1.消臭性	検知管法(ｱﾝﾓﾆｱ)
2.消臭性	検知管法(酢酸)

試 験 結 果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1.消臭性	ｱﾝﾓﾆｱ(ppm)	(阿摩尼亞)				
	0分	40.0	40.0			
	2時間後	0.2未満	40.0			
2.消臭性	酢酸(ppm)	(醋酸)				
	0分	50.0	50.0			
	2時間後	3.3	45.0			
	24時間後	2.5	30.0			

備考

消臭性能
試料の大きさ : １０ｃｍ×１０ｃｍ
試験容器 : ５リットルテドラーバッグ
容器内のガス量 : ３リットル
ガス初期濃度 : アンモニア ４０ppm (阿摩尼亞)
酢 酸 ５０ppm (醋酸)
ガス測定方法 : 検知管
試験室温度 : ２０℃

空試験 ・・・ 試料を入れないで同様に操作したもの。

1	2	3	4
見本は貼付できません	見本は貼付できません		

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。