

品質試験報告書



213

2013年 5月16日

試験番号 202886-1

(完)

(株) ナチュラ 殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No. 品番・品名及び色柄番
1 BK01-01
2 空試験

一般財団法人 **ボーケン品質評価機構**
大阪事業所
大阪市中央区上町1丁目1番15号
TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目 試験方法及び条件
1. 消臭性 検知管法(アンモニア)

試験結果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1. 消臭性	アンモニア(ppm)	(阿摩尼亞)				
	15分後	0.4	40.0			
	30分後	0.2	40.0			
	60分後	0.2未満	40.0			
	120分後	0.2未満	37.6			

備考 消臭性能

試験容器 : 5 Lスマートバッグ P A
容器内のガス量 : 3 L
ガス測定方法 : 検知管

ガス初発濃度 : アンモニア 40 ppm (阿摩尼亞)

試験試料 : 検知管法 100 cm²

空試験 : 試料を入れないで同様に操作したもの

試験依頼後、試験試料を3週間放置して試験実施

1	2	3	4
 	見本は貼付 できません		

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。

