



品質試験報告書



210
 2010年 5月 7日
 試験番号 203654-1
 (402269) (完)

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

- No. 品番・品名及び色柄番
 1 BK01
 2 空試験

財団法人 日本紡績検査協会
 近畿事業所
 大阪府中央区上町1丁目18番15号
 TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
 FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目 1. 消臭性
 試験方法及び条件 検知管法(硫化水素)

試験結果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1. 消臭性	硫化水素 (ppm)	(硫化氫)				
	0分	4.0	4.0			
	2時間後	1.5	3.8			
	24時間後	1.0	3.5			

備考

消臭性能

- 試料の大きさ : 10×10cm
 試験容器 : 5リットルテドラーバッグ
 容器内のガス量 : 3リットル
 ガス初期濃度 : 硫化水素 4ppm (硫化氫)
 ガス測定方法 : 検知管

空試験・・・試料を入れないで同様に操作したもの

検体を1週間放置後、試験実施

1	2	3	4
JSIF JSIF	見本は貼付 できません		

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
 本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
 事業所公印の無い報告書は弊会の責任を負いかねます。