




品質試験報告書



210
 2010年 4月16日
 試験番号 200853-1
 (401264) (完)

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No. 品番・品名及び色柄番
 1 BK01

財団法人 日本紡績協会
 大阪府大阪市中央区上町1丁目1番15号
 TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
 FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目

1. 消臭性

試験方法及び条件

繊維評価技術協議会法 ガスクロマトグラフ法(イソ吉草酸)


試験結果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1. 消臭性	減少率(%) イソ吉草酸 (異戊酸)	96.4				

備考

消臭性能試験方法 : (社)繊維評価技術協議会 消臭加工繊維製品認証基準
 機器分析実施マニュアル (ガスクロマトグラフ法)
 ガス初期濃度 : イソ吉草酸 約 3.8 ppm (6×8cm) (異戊酸)
 測定時間 : 2時間後

検体を1週間放置後、試験実施

1	2	3	4
			

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
 本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
 事業所公印の無い報告書は弊会の責任を負いかねます。