

試験報告書

依頼者 株式会社 ナチュラ 殿
品名 生地
試料数 1点
試験項目 抗菌性

平成 27 年 1 月 23 日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

平成 27 年 2 月 20 日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 2丁目5番19号
一般財団法人 カケンテストセンター
大阪事業所 生物テストラボ
Tel (06)-6441-0399 Fax (06)-6441-6803
(旧 財団法人 日本化学繊維検査協会)

記

試験結果

No.	試料*	生菌数の常用対数値		静菌 活性値	殺菌 活性値	
		接種直後	18時間後			
①	BK-01	原品	<1.3	<1.3	>2.8	>3.2
		---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	
	---	---	---	---	---	
	綿標準白布	---	4.5	7.3	---	---

注* 界面活性剤(Tween80)を添加した試験菌懸濁液を使用した。
また、試料を3週間放置後、試験を実施した。

試験方法: JIS L1902²⁰⁰⁸、菌液吸収法

供試菌: MRSA・Methicillin resistant *Staphylococcus aureus* IID 1677

(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)

試料

①



以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口(ロット)全体の品質を報告するものではありません。
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

確認	作成