



品質試験報告書



210
 2010年 4月16日
 試験番号 200853-1
 (401274) (完)

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

- No. 品番・品名及び色柄番
 1 BK01
 2 空試験

財団法人 日本紡績検査協業所
 大阪市中央区上町1丁目18番15号
 TEL 大阪(06) 6762-5887 (代表)
 FAX 大阪(06) 6762-8588

試験項目 1. 消臭性
 試験方法及び条件 検知管法(ピリジン)

試験結果

項目	区分	1.	2.	3.	4.	注
1. 消臭性	ピリジン(ppm)	(吡啶)				
	0分	12.0	12.0			
	2時間後	0.1	9.0			
	24時間後	0.1	6.0			

備考

消臭性能
 試料の大きさ : 10×10cm
 試験容器 : 5リットルテトラバッグ
 容器内のガス量 : 3リットル
 ガス初期濃度 : ピリジン 12ppm (吡啶)
 ガス測定方法 : 検知管

空試験・・・試料を入れないで同様に操作したものの

検体を1週間放置後、試験実施

1	2	3	4
SIF JSIF J:	見本は貼付 できません		

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
 本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
 事業所公印の無い報告書は弊会の責任を負いかねます。